Standox

Easy-Spachtel U1050

Easy Полиэфирная шпатлёвка U1050

- **Универсальная полиэфирная шпатлёвка для грубых и тонких работ**
- **Может использоваться как тонкая шпатлёвка**
- **Хорошая вертикальная стабильность**
- **Легко шлифуется**

Техническое Описание:

- Смешивание 2-3% пасты- отвердителя Standox Hardener paste U1120
  Жизнеспособность 4-5 мин / 18-22°C
- Воздушная сушка 15-20 мин / 18-22°C
- Ускоренная сушка возможна
- Сухая шлифовка P80 - P240

Standox Easy-Spachtel U1050

Подложка:

- Оригинальное заводское лакокрасочное покрытие, отшлифованное
- Стальной лист, ненасыщенные полиэфиры, армированные стекловолокном, и алюминий, отшлифованные
- Оцинкованная подложка, отшлифованная
- Отвержденные Standox Наполнители, отшлифованные

Подготовка / Очистка:




Информацию по подготовке подложки смотрите в Лакокрасочной Системе Standox S1



Этот продукт классифицирован в соответствии с правилами (EC) 1272/2008 (CLP).

Пожалуйста обращайтесь к Паспорту Безопасности SDS. Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения.

Применение:



2 - 3% Standox Hardener paste U1120
Жизнеспособность 4-5 мин / 18-22°C



Нанесите шпатлевку



Воздушная сушка 15-20 мин / 18-22°C



Короткие волны 2 - 3 мин
(смотрите Standox Лакокрасочную Систему S10)



Грубая шлифовка P80 - P120
Тонкая шлифовка P180 - P240



Standox Наполнитель, Грунт и Грунт-выравниватель

Standox Easy-Spachtel U1050

Температура вспышки:

• 33°C / 91,4°F

Плотность:

• 1,82 г/см³

Сухой остаток

(без добавления разбавителя):

• 85,9 Весовых %

• 73,3 Объёмных %

VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB(b)(250)150
EC ограничивает объем VOC для этого продукта (категория: IIB.b) в готовом для использования виде 250 г/литр. Содержание VOC в данном продукте в готовом для использования виде не превышает 150 г/л.

Очистка оборудования:

Очистить после работы Standox Cleaning Thinner.

Важные замечания:

• Полиэфирные материалы имеют ограниченный срок хранения. Храните в прохладном месте использование в течении 12 месяцев обеспечивает наилучшие результаты.

• Не наносить на кислотные грунты, 1K Наполнитель, TPA подложки и пластичные лакокрасочные покрытия.

• Не наносить при температуре ниже +5°C.

• Хорошо перемешайте 2-3% пасты- отвердителя Standox Hardener paste U1120 с шпатлёвкой. Не допускайте передозировки, так как это может привести к изменению цвета последующего ЛКП.

Отвердители- пасты содержат органический пероксид и обладают раздражающим действием. При контакте отвердителя с кожей, стереть немедленно и промыть водой с мылом. При контакте с глазами обильно промыть 2%-ным водным раствором карбоната натрия или водой и обратиться за медицинской помощью.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.

Axalta Coating Systems Germany GmbH Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany