Standoflex
Plastik-Primer U3060
Plastic Primer U3060

- **1K Грунт для 3-х стадийной системы окраски пластиков**
- **Прост в применении**
- **Высокая адгезия к внешним пластиковым деталям автомобиля**
- **Готов к нанесению**

Техническое Описание:

- 1 слой Standoflex Plastic Primer U3060
- Выдержка 10 мин / 18-22°C
- Перекрыть мокрый- по- мокрому эластифицированным наполнителем Standox

Standoflex Plastik-Primer U3060

Подложка:

- Внешние пластиковые детали

Подготовка / Очистка:



Информацию по подготовке подложки смотрите в Лакокрасочной Системе Standox S1



Этот продукт классифицирован в соответствии с правилами (EC) 1272/2008 (CLP).

Пожалуйста обращайтесь к Паспорту Безопасности SDS. Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения.

Нанесение:

Готов к нанесению


Хорошо взболтать перед применением



Обычный пистолет 1,3 – 1,4 мм
2,0 - 2,5 bar давление на входе
1 = 1 - 2 микрон



HVLP 1,4 - 1,5 мм
0,7 bar давление распыления
1 = 1 - 2 микрон



Воздушная сушка 10 мин / 18-22°C



Эластифицированный наполнитель Standox

Standoflex Plastik-Primer U3060

Температура вспышки:

• 23°C / 73,4°F

Плотность:

• 0,88 гр/см^3

Сухой остаток

(без добавления разбавителя):

• 4,8 Весовых %

• 3,8 Объёмных %

Теоретическая укрывистость:

17 м^2/литр при толщине сухой плёнки 2 микрон

Очистка оборудования:

Очистить после работы Standox Cleaning Thinner.

Важные замечания:

• Нанести тонкий слой Standoflex Plastic-Primer U3060

• Смотрите Лакокрасочные Системы Standox (S7.0 - 7.8)

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.

Axalta Coating Systems Germany GmbH Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany