Standox

Reaktiv-Haftprimer U3100

Etching Adhesion Primer U3100

- **Кислотная грунтовка**
- **Превосходная адгезия**
- **Для 3-х стадийных систем**
- **Отличная защита от коррозии**
- **Часть одобренной OEM системы**

Техническое Описание:

- Смешивание 1:1 с Standox Etching Adhesion Activator U3110
- Жизнеспособность 8 ч. / 18-22°C
- 2 слоя = 8 микрон
- Выдержка 20-30 мин / 18-22°C

Standox Reaktiv-Haftprimer U3100

Подложка:

- Чистый металл, отшлифованный
- Алюминий, отшлифованный
- Оцинкованный металл, отшлифованный
- Отвержденное, отшлифованное лакокрасочное покрытие

Подготовка / Очистка:




Информацию по подготовке подложки смотрите в Лакокрасочной Системе Standox S1



Используйте респиратор с принудительной подачей воздуха. Обращайтесь к соответствующему Паспорту Безопасности Вещества SDS.

Применение:




1:1 с
Standox Etching Adhesion Activator U3110
Жизнеспособность 8 ч. / 18-22°C



Обычный пистолет 1,3 – 1,4 мм
2,0 - 2,5 bar давление на входе
2 = 8 - 10 микрон



HVLP 1,3 - 1,6 мм
0,7 bar давление распыления
2 = 8 - 10 микрон



20-30 мин / 18-22°C



Standox Наполнитель

Standox Reaktiv-Haftprimer U3100

Температура вспышки:

• 24°C / 75,2°F

Плотность

• 0,98 гр/см^3

Сухой остаток

(без добавления разбавителя):

• 28,8 Весовых %

• 16,4 Объёмных %

VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB(c)(780)780
EC ограничивает объем VOC для этого продукта (категория: IIB.c) в готовом для использования виде 780 г/литр. Содержание VOC в данном продукте в готовом для использования виде не превышает 780 г/л.

Теоретическая укрывистость:

• 9,9 м^2/литр при толщине сухой плёнки 8 микрон

Очистка оборудования:

Очистить после работы Standox Cleaning Thinner.

Важные замечания:

• Standox Протравливающая Адгезионная Грунтовка U3100 всегда должна применяться в комбинации с Standox Наполнителем в 3-х стадийной системе

• Не покрывать полиэфирными, эпоксидными, Standohyd или Standoblue продуктами.

• Очистить пистолет после использования

• Используйте только металлические с внутренним покрытием или пластиковые емкости

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.

Axalta Coating Systems Germany GmbH Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany