



Standex
Polyester-Spritzplastik
U1100
Распыляемая Шпатлёвка
U1100

- Шпатлёвка наносимая распылением
- Легко шлифуется
- Поверхность без пор
- Может применяться как тонкая шпатлевка



Техническое
Описание:

- Смешивание с 5% Standox PE Hardener U1110
Жизнеспособность 20-30 мин / 18-22°C
- Толщина слоя до 1000 микрон
- Воздушная сушка 2 ч. / 18-22°C или
30-35 мин. / 60-65°C температура панели
- Ускоренная сушка возможна
- Сухая шлифовка
Грубая шлифовка P100 - P120
Тонкая шлифовка P240 - P280

Standex Polyester-SpritzplastikU1 100

Подложка:

- Standox Полиэфирная шпатлевка
- Оригинальное заводское лакокрасочное покрытие, отшлифованное
- Отвержденные Standox Наполнители, отшлифованные
- UP-GF, отшлифованный

Участки голого металла и оцинкованные панели предварительно загрунтовать кислотным грунтом и Standox Наполнителем.

Подготовка / Очистка:




Информацию по подготовке подложки смотрите в Лакокрасочной Системе Standox S1




Этот продукт классифицирован в соответствии с правилами (EC) 1272/2008 (CLP).

Пожалуйста обращайтесь к Паспорту Безопасности SDS. Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения.

Применение:




5% Standox PE Hardener U1110
Жизнеспособность 20-30 мин / 18-22°C
При необходимости до
5% Standox Polyester Thinner 11008



Обычный пистолет 2,0 – 2,5 мм
1,5 - 2,5 bar давление на входе
5 = максимум 1000 микрон



Воздушная сушка 2 ч. / 18-22°C или
30-35 мин. / 60-65°C температура панели



5 мин / 18-22°C



Короткие волны 10 - 12 мин
(смотрите Standox Лакокрасочную Систему S10)



Грубая шлифовка P100 - P120
Тонкая шлифовка P240 - P280



Standex Silicone Remover



Standex Наполнитель

Standex Polyester-Spritzplastik U1 100

Температура вспышки:

- 25°C / 77°F

Плотность

- 1,41 г/см³

Сухой остаток

(без добавления разбавителя):

- 70,6 Весовых %
- 55,7 Объемных %

Очистка оборудования:

Очистить после работы Standox Cleaning Thinner.

Важные замечания:

- Полиэфирные материалы имеют ограниченный срок хранения. Храните в прохладном месте, использование в течении 12 месяцев обеспечивает наилучшие результаты.
- Возможно добавление до 5% Standox Polyester Thinner 11008.
- Прошлифованные участки должны быть загрунтованы в соответствии со свойствами подложки.
- Standox Polyester-Spritzplastik U1 100 нельзя наносить на 1К Грунтовку, Кислотную Грунтовку или чувствительные к сольвентам подложки.
- Standox Polyester-Spritzplastik U1 100 должна перекрываться Standox Наполнителем перед окраской.
- Для оптимального качества, толщина слоя после шлифовки должна составлять не менее 150 микрон.
- Использовать при температуре выше +15°C.

Отвердители для полиэфиров содержат органический пероксид и обладают раздражающим действием. При контакте отвердителя с кожей, стереть немедленно и промыть водой с мылом. При контакте с глазами обильно промыть 2%-ным водным раствором карбоната натрия или водой и обратиться за медицинской помощью.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения.

Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.