Standox

Smart Blend Plus

- **Растворитель для размывки Standocryl VOC Лаков и Standocryl VOC Topcoat**
- **Баллончик**

Техническое Описание:

- Ускоренная сушка возможна
- Воздушная сушка в течении ночи / 18-22°C

Standox Smart Blend Plus

Подложка:

- Для подготовки зоны ремонта смотрите Лакокрасочные Системы Standox S3. Сохраняйте площадь пятна ремонта как можно меньше.

Подготовка / Очистка:



Информацию по подготовке подложки смотрите в Лакокрасочной Системе Standox S1



Используйте респиратор с принудительной подачей воздуха. Обращайтесь к соответствующему Паспорту Безопасности Вещества SDS.

Применение:


Размывка переходов на Standocryl VOC Topcoat



Нанесите на ремонтный участок Standocryl VOC Topcoat до укрывистости



Нанесите несколько тонких слоев Standox Smart Blend Plus на зону перехода



Полируйте после воздушной сушки в течении ночи /18-22°C или
30 мин. / 60-65°C температура панели
Полируйте через 1 ч.



Короткие волны 8 - 12 мин
Полируйте через 1 ч.

Standox Smart Blend Plus

Подложка:

- Для подготовки зоны ремонта смотрите Лакокрасочные Системы Standox S3. Сохраняйте площадь пятна ремонта как можно меньше.

Подготовка / Очистка:



Информацию по подготовке подложки смотрите в Лакокрасочной Системе Standox S1



Используйте респиратор с принудительной подачей воздуха. Обращайтесь к соответствующему Паспорту Безопасности Вещества SDS.

Применение:


Размывка переходов на Standocryl VOC Лаках



Нанесите на ремонтный участок Standocryl VOC Лак



Нанесите несколько легких слоев Standox Smart Blend Plus на зону перехода



Полируйте после воздушной сушки в течении ночи /18-22°C или
30 мин. / 60-65°C температура панели
Полируйте через 1 ч.



Короткие волны 8 - 12 мин
Полируйте через 1 ч.

Температура вспышки:

• -1 °C / 30,2 °F

Плотность

• 0,764 г/см³

Сухой остаток

(без добавления разбавителя):

• 2,1 Весовых %

• 1,4 Объёмных %

VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB(e)(840)770

EC ограничивает объем VOC для этого продукта (категория: IIB.e) в готовом для использования виде 840 г/литр. Содержание VOC в данном продукте в готовом для использования виде не превышает 770 г/л.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.

Axalta Coating Systems Germany GmbH Christbusch 25 42285 Wuppertal Germany