DX64/DX64B

2K SURFACER / 2K SURFACER - BLACK

Описание

Высококачественный 2K шлифуемый грунт-выравниватель
Цвет: DX64: серый. / DX64B: чёрный
Композиция на основе функционально-замещенного акрилового сополимера.

Продукты

DX64	2K Наполнитель:
DX64B	2K Наполнитель - чёрный
DX24	Сверхбыстрый активатор
DX20	Стандартный активатор
DX18	Медленный активатор
DX22	HS Быстрый активатор
DX32	Быстрый растворитель
DX34	Разбавитель Стандартный
DX36	Разбавитель Медленный

Свойства

- Легко наносится, ровный розлив.
- Великолепная устойчивость к потекам.
- Отличные наполняющие свойства и легкое шлифование.
- Превосходная изолирующая способность и великолепная адгезия декоративных покрытий.
- Превосходная адгезия.
- Может быть окрашен всеми отделочными покрытиями DUXONE®.


Подложки

- Заводские покрытия.
- Отвердевшие ремонтные покрытия.
- Зашкуренные шпатлевки.
- Загрунтованная сталь, цинк, гальванизированная сталь и алюминий.
- DUXONE®. 1K Грунт Выравниватель DX61

DX64/DX64B

2K SURFACER / 2K SURFACER - BLACK

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

	**Соотношение смешивания**		**Точечн. и панельн. ремонт** (DX24 и DX20)		**Высокая температура/ Большые поверхности** (DX18)		**Стандарт** (DX22)	
			Объём	Вес	Объём	Вес	Объём	Вес
		DX64/DX64B	4	100	4	100	5	100
		DX24/DX20	1	15	-	-	-	-
		DX18	-	-	1	15	-	-
		DX22	-	-	-	-	1	13
		DX32/DX34/DX36	0-10 %	0-6	0-10 %	0-6	0-10 %	0-6
	VOC (2004/42/EC)	515 г/литр						
	**Жизнеспособ-ность при 20°C**	45 мин - 1 ч 30 мин - В зависимости от активатора, используемого						
	**Вязкость распыления при 20°C**	**DIN 4**	20-25 сек					
	**Оборудование для распыления**		**Размер сопла**		**Дистанция**		**Давление**	
		Покрасочные пистолеты						
		Верхняя подача Нижняя подача Под давлением	1.4-1.7 мм. 1.6-1.8 мм. 1.0-1.2 мм.		15-20 см 15-20 см 15-20 см		В соответствии с рекомендациями производителя	
		Традиционные покрасочные пистолеты						
		Верхняя подача Нижняя подача Под давлением	1.4-1.8 мм. 1.6-1.8 мм. 1.0-1.2 мм.		20-25 см 20-25 см 20-25 см		3-4 бар. 3-4 бар. 3-4 бар.	
	**Число слоев**	1-3						
	**Выдержка**	Между слоями до матовения. 10 мин. перед ускоренной сушкой.						
	Толщина слоя	80-200 мкм						
	**Сушка до шлифования**	при 15°C при 20°C при 40°C при 60°C	ночь 3-4 ч 30-40 мин 25-30 мин					
	**ИК сушка***	Дистанция 1/2 мощности Полная мощность	80 см 5 мин 15-20 мин		*данные для источника инфракрасного излучения с короткими/средними волнами			

DX64/DX64B

2K SURFACER / 2K SURFACER - BLACK

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

- Вымыть, отшлифовать и как следует обезжирить поверхность перед нанесением DX64/DX64B.
- Обработать участки, прошлифованные до металла, 1 слоем протравливающего грунта или DX61, 1K протравливающим грунтом-наполнителем DUXONE®.

Очистка оборудования

Использовать подходящий моечный растворитель для очистки окрасочного оборудования.

Примечания

- Не использовать активированный DX64/DX64B по истечению времени жизни, не пытаться дополнительно разбавить загустевший материал.
- При нанесении DX64/DX64B поверх термопластичных акриловых покрытий необходимо перекрыть всю панель или весь кузов автомобиля. Точечный ремонт или шлифование грунта в данном случае может привести к оконтуриванию или поднятию пленки при нанесении базового покрытия.
- Для получения покрытия высокой толщины мы рекомендуем смешивание с активаторами DX18 в соотношении 3: 1
- НЕ превышать рекомендуемой толщины слоя при грунтовании во избежание дефектов пленки и плохой адгезии.
- Строго соблюдать пропорции смешивания, время сушки, давление распыления и толщину слоя, во избежание плохой шлифовки, стяжки пленки.
- Не смешивать активированный материал с неактивированным.
- Плотно закрывать банки с активатором сразу после использования, т.к. активаторы реагируют с влагой из окружающего воздуха и теряют отверждающую способность.
- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Данные по продукту

Исходная вязкость:	2500-3000 ср (при 5 об/мин.) 900-1200 ср (при 20 об/мин.)
Теоретическая укрывистость:	9.6 кв.м/л готового к применению, при рекомендуемой толщине слоя 50 µ

DX64/DX64B

2K SURFACER / 2K SURFACER - BLACK

Безопасность

Проконсультируйтесь с Паспортом Безопасности вещества до использования.
Ознакомьтесь с надписями о предосторожности, указанными на контейнере.

Все продукты, перечисленные в описании лакокрасочных систем, относятся к семейству материалов Duxone®. Технологические характеристики лакокрасочных систем, будут недействительны в тех случаях, когда указанный материал использовался с любыми другими материалами, не являющимися частью продуктовой линейки Duxone®, если такое использование специально не обозначено как допустимое.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки и/ или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления, и мы не отвечаем за обновление этой информации. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках. Все правила изложенные в данном документе, применяются соответственно до появления любых других/будущих изменений и дополнений.
Настоящая редакция технической документации (TDS) замещает все предыдущие аналогичные издания.