GLOBAL REFINISH SISTEM

Сентябрь 2010

1К АКРИЛОВАЯ ШПАТЛЕВКА
V.B.A. PUTTY A242

Шпатлевка	V.B.A. PUTTY	A 242	200 гр.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

V.B.A. Putty A242 – является легкой однокомпонентной акриловой шпатлевкой, применяемой для быстрого ремонта небольших царапин. Шпатлевка V.B.A. Putty может наносится на старые покрытия и грунты.
A 242 незаменима в случае обнаружения мелкого дефекта «в последний момент».

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель из ассортимента PPG. Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей PPG.



ТИП ПОВЕРХНОСТИ	ОБЕЗЖИРИТЬ	ШЛИФОВАТЬ
Полиэфирные шпатлевки PPG.	D837	P240-320
O.E.M.покрытия.		P320-360
Стеклопластик.		P360

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА

	**% ОТВЕРДИТЕЛЯ**	Продукт готов к применению
	**ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРИ 20°C**	Смотри срок годности на упаковке
	**СУШКА ПРИ: 20°C** **IR-средние волны**	10 – 20 минут 4 – 8 минут
	**СУХОЕ ШЛИФОВАНИЕ**	P220, P320, P400
	**ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ**	Любой грунт наполнитель, отделочные эмали DG, BC Deltron

VOC ИНФОРМАЦИЯ

Европейский союз ограничивает для этого продукта (продукт категории: IIB.b) максимальное содержание VOC в готовой смеси 250 гр./л. Содержание VOC в готовой к применению смеси не превышает 250 гр./л.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эти продукты, предназначены только для профессионального использования, и не могут быть использованы в других целях. Информация изложенная в этом техническом описании основана на имеющихся у нас, и научных и технических знаниях. по этому, неукоснительное соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта. Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к : http://www.ppg.com/PPG_MSDS