GLOBAL REFINISH SISTEM

Сентябрь 2010

ЭЛАСТИЧНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА IVIPLAST 66 A652

Шпатлевка IVIPLAST 66	A652	1,5 кг.
Пероксидный отвердитель	A665	50 гр.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ivipiast 66 A652 – тонкая, эластичная полиэфирная шпатлевка с исключительной адгезией к твердым и эластичным пластмассам. Iviplast 66 обладает хорошей стойкостью к ударам камней, которым часто подвергаются нижние части автомобиля.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель из ассортимента PPG. Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей PPG.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	ОБЕЗЖИРИТЬ	ШЛИФОВАТЬ
О.Е.М.покрытие. Стеклопластик.	D845	P320-360
Пластмассы.	D846	Красный Scotch-Brite™

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА

% ОТВЕРДИТЕЛЯ		1,5 – 2,5 %
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРИ 20°C		5 – 10 минут
СУШКА ПРИ:	**20°C** **IR-средние волны**	20 – 30 минут 6 – 10 минут
СУХОЕ ШЛИФОВАНИЕ		P180, P280, прилегающая поверхность P320
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ		Грунт PPG, в зависимости от выбранной технологии ремонта.

VOC ИНФОРМАЦИЯ

Европейский союз ограничивает для этого продукта (продукт категории: IIB.b) максимальное содержание VOC в готовой смеси 250 гр./л. Содержание VOC в готовой к применению смеси не превышает 250 гр./л.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эти продукты, предназначены только для профессионального использования, и не могут быть использованы в других целях. Информация изложенная в этом техническом описании основана на имеющихся у нас, и научных и технических знаниях. по этому, неукоснительное соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта. Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к : http://www.ppg.com/PPG_MSDS