GLOBAL REFINISH SISTEM

Сентябрь 2010

ОБЛЕГЧЕННАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА EXTRA LIGHT A659

Шпатлевка EXTRA LIGHT	A659	1,5 кг.
Пероксидный отвердитель	A665	50 гр.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Extra Light A659 – тонкая полиэфирная шпатлевка. Очень простая в нанесении и шлифовании на больших площадях. Она образует гладкое и упругое покрытие, обладает хорошим сопротивлением к ударам камней. Extra Light можно наносить на голую сталь, стеклопластик и заводское покрытие.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель из ассортимента PPG. Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей PPG.

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	ОБЕЗЖИРИТЬ	ШЛИФОВАТЬ
Сталь, нержавеющая сталь, чугун.	D845	P80-120
O.E.M.покрытие. Стеклопластик.		P240-320
Оцинкованное покрытие.		Красный Scotch-Brite™

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА

% ОТВЕРДИТЕЛЯ	1,5 – 2,5 %
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРИ 20°C	5 – 10 минут
СУШКА ПРИ: 20°C	20 – 30 минут
IR-средние волны	6 – 10 минут
СУХОЕ ШЛИФОВАНИЕ	P80, P180, прилегающая поверхность P320
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ	Грунт PPG, в зависимости от выбранной технологии ремонта

VOC ИНФОРМАЦИЯ

Европейский союз ограничивает для этого продукта (продукт категории: IIB.b) максимальное содержание VOC в готовой смеси 250 гр./л. Содержание VOC в готовой к применению смеси не превышает 250 гр./л.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эти продукты, предназначены только для профессионального использования, и не могут быть использованы в других целях. Информация изложенная в этом техническом описании основана на имеющихся у нас, и научных и технических знаниях. по этому, неукоснительное соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта. Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к : http://www.ppg.com/PPG_MSDS