SUPERB ЛЕГКОШЛИФУЕМАЯ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ FINE SOFT ШПАТЛЕВКА

Описание	SUPERB – 2K мультифункциональная полиэфирная шпатлевка. Сочетает отличные заполняющие качества с гладкостью распределения и исключительной легкостью обработки даже по истечении длительного периода времени. Вакуумная технология производства обеспечивает отсутствие пор. Шпатлевка не дает усадку, не забивает абразив, не образует пленки после высыхания. Технология 2в1 позволяет использовать шпатлевку как в качестве наполняющей, так и в качестве доводочной. Может использоваться со всеми покрасочными системами. Обладает адгезией ко всем поверхностям включая алюминий и гальванику.
Подготовка поверхности	Голый металл (сталь, алюминий, цинк): обезжирить очистителем панели (S2000) или антисиликоновым очистителем (S2001 или S2002); обработать абразивом P60–P80. Оригинальное лакокрасочное покрытие: обезжирить очистителем панели (S2000) или антисиликоновым очистителем (S2001 или S2002); обработать абразивом P180.
Соотношение смешивания	100 частей (по весу) полиэфирной пасты, 2-3 части (по весу) отвердителя шпатлевки U-POL. Сильная передозировка отвердителя не ускорит времени отвердевания, но может привести к изменению цвета лакокрасочного покрытия.
Инструменты	Доска для смешивания, шпатлевочный нож, пластиковый или металлический шпатель.
Пригоден к использованию после смешивания с отвердителем	4–5 минут при смешивании при температуре 20ºC
Обработка	При температуре 20ºC – через 20 минут. Оптимальный временной интервал для обработки от 20 минут до 3 часов после нанесения.
Правила безопасности и охраны труда	ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитать инструкцию по применению. ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.
VOC Информация	Норматив содержания VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси: 250 гр./литр Фактическое содержание VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси: 100 гр./литр
Код продукта	SUPER/2 – 1 л банка