
BlackFox Extra Clear HS 2:1

Май 2013 RUS

Описание Двухкомпонентный лак, предназначенный для всех типов ремонтов. Суперпрозрачный, дает высочайшие результаты с высоким глянцем.

 2 : 1: 0-10% 2K HS Extra Clear Universal Hardener Multi Thinner	 D	 15-16 sec. DIN 4	 HVLP / LVLP / RP 1.3-1.5 mm	 2x1 слоя	 5 – 10 мин. Между слоями 15 мин. Перед сушкой
 7 часов. 20°C 30 минут. 60°C					

Продукты и добавки

Продукт	BlackFox Extra Clear HS 2:1
Отвердители	
Universal Hardener Standard	Для общего применения в ремонтах от одной панели до полной окраски кузова.
Растворители	
Multi Thinner Standard	Для использования при окраске больших объемов, окраски в условиях высокой температуры.
Химическая основа:	2K HS Extra Clear – Акриловые смолы Universal Hardeners – Полиизоцианатные смолы Multi Thinners – смеси органических растворителей

BlackFox Extra Clear HS 2:1

Май 2013 RUS

Методы использования

Поверхности пригодные для обработки

Базовые покрытия

Пропорции разведения
(мерная линейка D)

2 - 2K HS Extra Clear
1 - Universal Hardener
0-10% - Multi Thinner

Смешивать компоненты необходимо в емкости с параллельными стенками. После добавления каждого компонента необходимо тщательно перемешать смесь.

Вязкость

Когда рабочая смесь приготовлена правильно, то вязкость должна быть: 17-18 сек. DIN Cup 4 при 20°C.

Срок годности после смешивания

3 часа при 20°C с отвердителем Universal Hardener Standard

Установки краскопульта

Краскопульт	**Диаметр дюзы**	**Рабочее давление**
HVLP с верхним бачком	1.3-1.5 мм	0.7 bar (на воздушной головке)
LVLP (HR) с верхним бачком	1.3-1.5 мм	2-2.5 bar (на входе)
RP с верхним бачком	1.3-1.5 мм	2-2,3 bar (на входе)

Техника нанесения

Нанесите два одинарных равномерных слоя, соблюдая выдержку между слоями 5-10 минут. Время выдержки зависит от использованных отвердителей и растворителей, так же техники и условий нанесения.

Толщина пленки

60-65 микрон в двух слоях

Теоретический расход л/м²

10-12 m^2 при толщине покрытия 60-65 микрон (практический расход материала зависит от многих факторов, таких как: форма объекта, шероховатость поверхности, способ нанесения и рабочие условия)

Очистка оборудования

Используйте высококачественный растворитель или нитроцеллюлозный разбавитель.

Время сушки

Universal Hardener Standard and HT	**при 20°C**	**при 60°C**
От пыли	45 мин.	10 мин.
На отлип	3 часа.	25 мин.
Годно к обращению	10 часов.	45 мин.

ИК сушка	**Низкая мощность**	**Средняя мощность**
Светлые цвета	12 мин.	17 мин.
Темные цвета	10 мин.	15 мин.

Срок годности

1 год в закрытой оригинальной упаковке