



BRULEX

EP-Грунт-наполнитель



- ☐ универсальный грунт-наполнитель на основе эпоксидной смолы
- ☐ годится в качестве изолирующего наполнителя для термопластичных подложек
- ☐ не содержит хроматов
- ☐ хорошая изолирующая способность
- ☐ грунтовка для шпатлевки Brulex PE-Spray Spachtel на оцинкованных подложках
- ☐ очень хорошая стойкость к атмосферным воздействиям

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- соотношение смеси 2:1 с отвердителем Brulex EP Harter
- жизнеспособность 8 ч/20 °C
- 2-3-разовое нанесение методом распыления
- воздушная сушка в течение ночи/20 °C
- возможна ускоренная сушка под действием тепла



EP-Грунт-наполнитель

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДЛОЖКА:

Необходимо тщательное легкое шлифование и очистка подложек.

шлифуемый наполнитель

- отвержденное лакокрасочное покрытие, отшлифованное
- чистый металлический лист, отшлифованный
- металлический лист, оцинкованный гальваническим способом, отшлифованный
- алюминий, отшлифованный
- полиэфирные подложки **Brulex**, отшлифованные
- термопластичный полиуретан, усиленный, отшлифованный

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ОЧИСТКА:



Необходимо производить предварительную обработку! см. Лакокрасочную систему **Brulex S1**.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.



2:1 с отвердителем **Brulex EP-Harter**
жизнеспособность 8 ч/20 °C



10% разбавителя EP-Thinner **Brulex**
20-22 сек/DIN 4 мм/20 °C



1,5 – 1,6 мм
2-2.5 бар
2 – 3 = 60 – 90 микрон



1,7 – 1,8 мм
3 – 4 бар
2 – 3 = 60 – 90 микрон



воздушная сушка в течение ночи/20 °C
или 30-40 мин/60 °C температура
объекта



сухое шлифование P320-P400
мокрое шлифование P600-P800



2K-автоэмаль **Brulex** или база **Brulex**
и 2K-прозрачные лаки **Brulex**



EP-Грунт-наполнитель

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДЛОЖКА:

Необходимо тщательное легкое шлифование и очистка подложек.

наполнитель для нанесения методом «мокрое по мокрому»

- отвержденное лакокрасочное покрытие, отшлифованное
- чистый металлический лист, отшлифованный
- металлический лист, оцинкованный гальваническим способом, отшлифованный
- алюминий, отшлифованный
- полиэфирные подложки Brulex, отшлифованные

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:



Необходимо производить предварительную обработку! см. Лакокрасочную систему **Brulex S1**.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.



2:1 с отвердителем **Brulex EP-Harter**
жизнеспособность 8 ч/20 °C



20% разбавителя EP-Thinner Brulex
16 -18 сек/DIN 4 мм/20 °C
мерная линейка №9



1,4 -1,5 мм
2-2,5 бар
1 = 20-30 микрон



1,5 -1,7 мм
4 бар
1 = 20-30 микрон



Выдержка 60 мин/20 °C



2К-автомат **Brulex** или база **Brulex**
и 2К-прозрачные лаки **Brulex**



ЕР-Грунт-наполнитель

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC)	
24 °C		1,431 г/см³	66,2 весовых %	33,8 объемных %	510,8 г/л	

Теоретический

расход/укрывистость:

5-6 м²/литр при толщине сухой пленки 75 микрон

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После работы растворителем.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

- Для достижения лучшего результата при шлифовке наполнителя, после сушки нанесите тонкий слой черного проявочного покрытия.

Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т. д. должны быть абсолютно сухими.

Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции. При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсибилизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители. В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.

Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и информируют о нашей продукции и возможностях ее применения. Они не имеют целью гарантировать определенные свойства материалов и их пригодность для конкретной цели применения. Следует соблюдать предупреждения на этикетках. Необходимо учитывать охрану существующих прав промышленной деятельности. В рамках наших обычных условий торговли мы обеспечиваем безукоризненное качество.