BRULEX

2К-HS-Порозаполнитель 4+1



- ☐ хорошая стойкость к стеканию с вертикальных поверхностей
- ☐ очень хорошая наполняющая способность
- ☐ легко шлифуется
- ☐ не содержит хроматов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- соотношение смеси 4:1 с любым MS отвердителем для 2К-материалов Brulex
- возможна ускоренная сушка под действием тепла
- воздушная сушка в течение ночи/18-22 °C

2K-HS-Порозаполнитель 4+1

ПРИМЕНЕНИЕ:	Стандартная система
ПОДЛОЖКА: **На металлическую подложку необходимо предварительно нанести 1К-грунтовку.**	– **отвержденное лакокрасочное покрытие, отшлифованное;** – **заводская грунтовка и покрытия, нанесенные катафорезным погружением, отшлифованные;** – **полиэфирные шпатлевки Brulex, отшлифованные;** – **ненасыщенные полиэфиры, отшлифованные**
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:	 Необходимо производить предварительную обработку! см. Лакокрасочную систему **Brulex** S1.
ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:	 4:1 с любым отвердителем для 2К MS-материалов **Brulex**, жизнеспособность 45-60 мин/18-22 °C
 Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.	 5-10 % 2К-разбавителя **Brulex** 20-24 сек/DIN 4 мм/20 °C 53-68 сек/ISO 4 мм/20 °C
	 1.6-1.8 мм 2,0 - 2,5 бар 2 - 5 = 80-250 мкм
	 HVLP 1.6-1.9 мм 0.7 бар 2 - 5 = 80-250 мкм
Выдержка 5-15 мин/18-22 °C перед печной или ИК-сушкой	 10-15 мин/20 °C
	 30 мин/60-65 °C температура панели
	 10 – 15 мин коротковолнового излучателя (см. Лакокрасочную систему **Brulex** S7.4)
	 P800 – P1000
	 P320 – P500 Эксцентриковая шлифовальная машина
	 2К-автоэмали **Brulex** или эмали-основы **Brulex** и 2К-прозрачные лаки **Brulex**

2K-HS-Порозаполнитель 4+1

ПРИМЕНЕНИЕ:

Система «мокрый по мокрому»

ПОДЛОЖКА:

На металлическую подложку необходимо предварительно нанести 1К-грунтовку.

- **отвержденное лакокрасочное покрытие, отшлифованное;**
- **заводская грунтовка и покрытия, нанесенные катафорезным погружением, отшлифованные;**
- **полиэфирные шпатлевки Brulex, отшлифованные;**
- **ненасыщенные полиэфиры, отшлифованные**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:



Необходимо производить предварительную обработку!
см. Лакокрасочную систему **Brulex** S1.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.



4:1 с любым Brulex
2K-MS-отвердителями,
жизнеспособность 45-60 мин/18-22 °C



30-40% 2K разбавителя **Brulex**
16-18 сек/DIN 4 мм/20 °C
65-68 сек/ISO 4 мм/20 °C



1.4-1.6 мм
2,0 - 2,5 бар
1- 2 = 20-40 мкм



HVLP 1.6-1.9 мм
0.7 бар
1 - 2 = 20-40 мкм



10-15 мин/20 °C



2К автоэмали Brulex или
эмали-основы **Brulex**
и 2К-прозрачные лаки **Brulex**

2K-HS-Порозаполнитель 4+1

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC)
29 °C		1,619 г/см^3	73,4 весовых %	26,4 объемных %	428,6 г/л

Теоретический расход/укрывистость:

- 5-6 м^2/л при толщине сухой пленки 80 микрон

ОСНОВА:

акрилполиуретан

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После работы растворителем.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

- Рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытного специалиста;
- Для достижения лучшего результата при шлифовке наполнителя, после сушки нанесите тонкий слой черного проявочного покрытия.
- Для тонирования наполнитель можно смешать с макс. 20% автоэмали 2K **Brulex**. Время сушки и шлифуемость, соответственно изменяется.
- Окрашивание методом «мокрый по мокрому» рекомендуется для поверхностей скрытой эксплуатации(подкапотное пространство,пороги,обратная сторона деталей).Для окрашивания новых деталей см.систему S 4.
- При нанесении слоя толщиной более 150 микрон обязательная воздушная сушка в течение ночи/18-22°C или в течение 40 мин/60-65°C температура объекта

Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т. д. должны быть абсолютно сухими.
Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции. При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсибилизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители. В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели приминения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены. Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.