BRULEX

2K-HS Порозаполнитель-Профи



- ☐ материал с высоким содержанием нелетучих компонентов
- ☐ смешивать с отвердителем MS или HS
- ☐ хорошая стойкость к стеканию на вертикальных поверхностях
- ☐ очень хорошая наполняющая способность
- ☐ увеличенная жизнеспособность
- ☐ отличная растекаемость

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- соотношение 4:1 с любым отвердителем для 2K-HS материалов Brulex
- соотношение 3:1 с любым отвердителем для 2K-MS материалов Brulex
- возможна ускоренная сушка под действием тепла
- воздушная сушка в течение ночи/20 °C

2K-HS Порозаполнитель-Профи

ПРИМЕНЕНИЕ:

HS система

ПОДЛОЖКА:

На металлическую подложку необходимо предварительно нанести кислотную грунтовку.

- **отвержденное лакокрасочное покрытие, отшлифованное**
- **заводская грунтовка и покрытия, нанесенные катафорезным погружением, отшлифованные**
- **полиэфирные шпатлёвки Brulex, отшлифованные**
- **ненасыщенные полиэфиры, отшлифованные**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:



Необходимо производить предварительную обработку!
см. Лакокрасочную систему **Brulex** S1.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



4:1 с любым отвердителем для 2К-HS-материалов **Brulex**
жизнеспособность 60-90 мин/20 °C



Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.



При необходимости добавить разбавитель для 2К-материалов **Brulex**
24 – 26 сек/DIN 4 мм/20 °C
66 – 76 сек/ISO 4 мм/20 °C



1,5 – 1,8 мм
2-2,5 бар
2 – 3 = 80 – 250 микрон



1,7-2,0 мм
3 – 4 бар
2 – 4 = 80 – 250 микрон

выдержка 5-10 мин/20 °C перед печной или ИК-сушкой



воздушная сушка в течение ночи/ 20 °C или 30 – 40 мин/60 °C – температура объекта



10 - 15 мин коротковолнового излучателя или 15 - 20 мин средневолнового излучателя (см. Лакокрасочную систему **Brulex S7.4**)



P800-1000



P320 – P500
эксцентриковая шлифовальная машина



2К-автоэмаль **Brulex** или база **Brulex** и 2К-прозрачные лаки **Brulex**

2K-HS Порозаполнитель-Профи

ПРИМЕНЕНИЕ:

MS-система

ПОДЛОЖКА:

На металлическую подложку необходимо предварительно нанести кислотную грунтовку.

- **отвержденное лакокрасочное покрытие, отшлифованное**
- **заводская грунтовка и покрытия, нанесенные катафорезным погружением, отшлифованные**
- **полиэфирные шпатлёвки Brulex, отшлифованные**
- **ненасыщенные полиэфиры, отшлифованные**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:



Необходимо производить предварительную обработку!
см. Лакокрасочную систему **Brulex** S1.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.



3:1 с любым отвердителем для 2К-MS-материалов **Brulex**, жизнеспособность 90 – 120 мин/20 °C



При необходимости добавить разбавитель для 2К-материалов **Brulex**
19 – 21 сек/DIN 4 мм/20 °C
44 – 52 сек/ISO 4 мм/20 °C



1,5 – 1,8 мм
2-2,5 бар
2 – 4 = 80 – 250 микрон



1,7 – 2,0 мм
3 – 4 бар
2 – 4 = 80 – 250 микрон

выдержка 5-10 мин/20 °C перед печной или ИК-сушкой



воздушная сушка в течение ночи/ 20 °C или 30 – 40 мин//60 °C – температура объекта



10 – 15 мин коротковолнового излучателя или 15 – 20 мин средневолнового излучателя. (см. Лакокрасочную систему **Brulex** S7.4)



P800-1000



P320 – P500
эксцентриковая шлифовальная машина



2К-автоэмали **Brulex** или база **Brulex** и 2К-прозрачные лаки **Brulex**

2K-HS Порозаполнитель-Профи

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC)	
25 °C		1,55 г/см^3	70,0 весовых %	47,0 объемных %	468 г/л	

Теоретический расход/укрывистость: 5,7 м^2/литр при толщине сухой пленки 80 микрон

ОСНОВА: акрилполиуретан

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: После работы растворителем.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

HVLP

пистолет-распылитель с красконаливным стаканом1,5 – 1,9 мм

пистолет-распылитель с красконагнетательным бачком 1,9 – 2,2 мм

- Рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытного специалиста.
- Для достижения лучшего результата при шлифовке наполнителя, после сушки нанесите тонкий слой черного проявочного покрытия.
- Для тонирования наполнитель можно смешать с макс.15% автоэмали 2K-Brulex. Время сушки и шлифуемость, соответственно, изменятся.
- При нанесении слоя толщиной более 150 микрон обязательна воздушна я сушка в течение ночи/20 °C ил и в течение 40 мин/60 °C – температура объекта.

Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т. д. должны быть абсолютно сухими.
Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции. При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсибилизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители. В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.

Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и информируют о нашей продукции и возможностях ее применения. Они не имеют целью гарантировать определенные свойства материалов и их пригодность для конкретной цели применения. Следует соблюдать предупреждения на этикетках. Необходимо учитывать охрану существующих прав промышленной деятельности. В рамках наших обычных условий торговли мы обеспечиваем безукоризненное качество.