BRULEX

2К-HS Прозрачный лак Экспресс



- ☐ высококачественный прозрачный лак для панельного ремонта,частичного и полной перекраски
- ☐ ускоренное время сушки
- ☐ высокий глянец и растекаемость
- ☐ хорошая полируемость

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Соотношение 3:1 со всеми отвердителями Brulex 2K-HS Harter
- Возможна принудительная сушка
- Воздушная сушка в течение ночи/ 18-22 °C

2K-HS Прозрачный лак Экспресс

ПРИМЕНЕНИЕ:

HS Система 3:1

ПОДЛОЖКА:

- **база Brulex Basecoat**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:



Необходимо производить предварительную обработку!
см. Лакокрасочную систему **Brulex** S1.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.



3:1 со всеми отвердителями
Brulex 2K-HS Harter
Жизнеспособность 120 мин/20-22 °C



0-10% при частичном ремонте
10-15% при панельном окрашивании
15 - 17 с/DIN 4 мм/20 °C
41 - 49 с/ISO 4 мм/20 °C



1.3 - 1,4 мм
2-2.5 бар
2 = 40-50 микрон



1.5-1.7
3-4 бар
2=40-50 микрон



10-15 мин/20-22 °C
Выдержка между слоями
и окончательная



Воздушная сушка в течение ночи/
18 - 22 °C или 20 - 30 мин/60-65 °C
температура панели



Коротковолновое излучение 10 - 12 мин.
(см. Лакокрасочную систему **Brulex S7.4**)

2K-HS Прозрачный лак Экспресс

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	Содержание твердого вещества:		Содержание органических растворителей (VOC)	
<0 °C		0,938 г/см^3	45,5 весовых %	54,5 объемных %	511 г/л*	

Теоретический расход/укрывистость: 6-8 м^2/литр при толщине сухой пленки 50 микрон

ОСНОВА: Двухкомпонентные акриловые смолы

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: После работы растворителем.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

- Только для профессионального использования.
- Учесть тот факт, что для нагрева комбинированных окрасочных камер требуется дополнительное время.
- Можно перекрашивать без промежуточного шлифование в течение 24 часов.

Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т. д. должны быть абсолютно сухими.
Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции. При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсибилизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители. В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели приминения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены. Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.