BRULEX

2K-Грунт-наполнитель для пластика (4:1)



- ☐ 2К-грунт-наполнитель для пластмассовых поверхностей
- ☐ адгезия ко всем наружным пластмассовым деталям легковых автомобилей
- ☐ отделка методом «мокрое по мокрому»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- соотношение смеси 4:1
- жизнеспособность 4-5 ч/20 °C
- 1-2-слойное покрытие

2К-Грунт-наполнитель для пластика (4:1)

ПРИМЕНЕНИЕ:

окрашивание пластмассовых поверхностей

ПОДЛОЖКА:

- **полипропилен, полипропилен/смесь этилена, пропилена и диена, сополимеры акрилонитрила, бутадиена и стирола, стирол-акрилонитрил, поликарбонат, полиамид, полиуретан-отверждающаяся заготовка, полученная литьем под давлением, термопластичный полиуретан, усиленный, полиоксифенилен, полибутилентерефталат, эластичный ППУ, ненасыщенные полиэфиры, армированные стекловолокном**

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:



Необходимо производить предварительную обработку!
см. Лакокрасочную систему **Brulex** S1.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



4:1 с быстродействующим отвердителем **Brulex**, жизнеспособность 4-5 ч/20 °C



Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.



2К-разбавитель нормальный или быстрый 5-10%
16-18 сек/DIN 4 мм/20 °C



1,3 – 1,5 мм
2-2,5 бар
1-2 = 30 микрон

При царапинах и мелких дефектах, требующих шпатлевки, после предварительного нанесения грунта **Brulex** 2К-Грунт-наполнитель для пластика и сушки в установленном порядке, нанести шпатлевку по пластику.



1,5 – 1,7 мм
4 бар
2 = 30 микрон

После легкого шлифования необходимо повторно изолировать пятно от шпатлевки 2К-грунтом-наполнителем для пластмассовых поверхностей.



нанесение методом «мокрое по мокрому» через 15-20 мин/20 °C



20-30 мин/60 °C или 60-70 мин /20 °C



эластифицированная 2К-автоэмаль **Brulex** или база **Brulex**/ эластифицированные 2К-прозрачные лаки **Brulex**

2K-Грунт-наполнитель для пластика (4:1)

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC)	
23 °C		1,156 г/см^3	46 весовых %	54 объемных %	624,4 г/л	

Теоретический расход/укрывистость: 10-11 м^2/литр при толщине сухой пленки 30 микрон

ОСНОВА: специальные полимеры

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: После работы растворителем.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

HVLP пистолет-распылитель с краскоталивным бачком 1,3 – 1,4 мм

- Рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытного специалиста.
- Использовать только отвердитель **Brulex** 2K-Plastic-Harter.
- Нельзя хранить отвердитель **Brulex** 2K-Plastic-Harter при температуре ниже -10 °C.
- См. Лакокрасочные системы по окрашиванию пластмассовых поверхностей **Brulex**.
- Следуйте рекомендациям по толщине покрытия.
- 2К-грунт-наполнитель для пластмассовых поверхностей имеется в светло-сером и черном цветовом оттенке, для светлых и темных оттенков покрывных эмалей **Brulex**, при этом их можно смешивать, получая различные цвета грунта-наполнителя.

Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и информируют о нашей продукции и возможностях ее применения. Они не имеют целью гарантировать определенные свойства материалов и их пригодность для конкретной цели применения. Следует соблюдать предупреждения на этикетках. Необходимо учитывать охрану существующих прав промышленной деятельности. В рамках наших обычных условий торговли мы обеспечиваем безукоризненное качество.