08/2009

Glas

(polyester fibreglass reinforced putty)
Полиэфирная стекловолокнистая шпатлевка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Glas - дальнейшая разработка серии стекловолокнистых шпатлевок.

- Лучше шлифуется
- Более гладко и равномерно распределяется по поверхности
- Высокое содержание наполнителя
- Адгезия к металлу
- Для ремонта небольших коррозионных точек
- Только для использования на стальных поверхностях
- Не для использования на оцинкованных и алюминиевых поверхностях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для заполнения глубоких неровностей и вмятин при ремонте легкового и грузового транспорта, автобусов и железнодорожных вагонов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость поставляемой продукции при +20°C: паста
Содержание V.O.C.: 2004/42/IIB (b)(250) < 250г/л
Цвет: зеленый.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

ПОВЕРХНОСТЬ:
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

ДОЗИРОВКА:
Добавлять 2-3 % отвердителя по весу.
Не допускайте передозировки отвердителя во избежание сквозного обесцвечивания лакокрасочного покрытия.

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de

a trademark of VOSSCHEMIE

08/2009

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:
3-4 минуты при +20°C.

ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА РЕАКЦИИ:
Не менее +5°C.

НАНЕСЕНИЕ:
Наносить шпателем.

СУШКА:
Воздушная сушка в течение 15-20 мин при +20°C.

ШЛИФОВАНИЕ:
После соответствующего времени сушки.

В качестве наполняющей шпатлевки
- предварительное шлифование – «по сухому» абразивами P80 - P120
- окончательное шлифование – «по сухому» абразивами P120 – 240

В качестве тонкой шпатлевки
- предварительное шлифование – «по сухому» абразивами P120 - P180
- окончательное шлифование – «по сухому» абразивами P180 – 240.

ПЕРЕКРЫТИЕ:
Шпатлевка может перекрываться шпатлевками Elastic Weiss/Beige и Spray.

ХРАНЕНИЕ:
Прим. 6 - 8 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при температуре 18 - 20°C.

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de

a trademark of VOSSCHEMIE

08/2009

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что получаемый результат или ответственность за этот результат, вытекающая из каких-либо отношений, не может выводиться ни из представленной письменной информации, ни из каких-либо устных консультаций, за исключением случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой неосторожности. В этом случае пользователь обязан предоставить нам доказательства того, что он в письменной форме и в срок проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для вынесения правильного и обнадеживающего решения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые необходимо потребовать пользователю. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de