08/2009

Multi Light

(polyester multifunctional putty)
Универсальная полиэфирная шпатлевка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Multi Light - это сверхлегкая шпатлевка нового поколения:

- Высокоэффективный наполнитель
- Оптимальные шлифовальные характеристики
- Эффективность шлифования до 40% выше в сравнении с традиционными шпатлевками
- Абсолютно сухая поверхность
- Адгезия к любым металлическим подложкам
- Адгезия к дереву
- Адгезия к полиэфирным материалам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для заполнения глубоких неровностей и доводочных работ при ремонте легкового и грузового транспорта, а также ж/д вагонов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вязкость поставляемой продукции при +20°C: паста
- Содержание V.O.C.: 2004/42/EG-II;2b(250) < 250г/л
- Цвет: бежевый.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

Добавлять 2-3 % отвердителя по весу.
Не допускайте передозировки отвердителя во избежание сквозного обесцвечивания лакокрасочного покрытия.

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de

08/2009

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:
3-4 минуты при +20°C.

ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА РЕАКЦИИ:
Не менее +5°C.

НАНЕСЕНИЕ:
Наносить шпателем.

СУШКА:
Воздушная сушка в течение 15-20 мин при +20°C.

ШЛИФОВАНИЕ

После соответствующего времени сушки.

В качестве наполняющей шпатлевки
- предварительное шлифование – «по сухому» абразивами P80 - P120
- окончательное шлифование – «по сухому» абразивами P120 – 240.

В качестве тонкой шпатлевки
- предварительное шлифование – «по сухому» абразивами P120 - P180
- окончательное шлифование – «по сухому» абразивами P180 - P240.

ОКРАСКА:
Шпатлевка может перекрываться шпатлевками Elastic Weiss/Beige и Spray.

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de

08/2009

ХРАНЕНИЕ:
Прим. 6 - 8 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при температуре 18 - 20°C.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что получаемый результат или ответственность за этот результат, вытекающая из каких-либо отношений, не может выводиться ни из представленной письменной информации, ни из каких-либо устных консультаций, за исключением случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой неосторожности. В этом случае пользователь обязан предоставить нам доказательства того, что он в письменной форме и в срок проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для вынесения правильного и обнадеживающего решения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые необходимо потребовать пользователю. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE