11/2010

Spray Plus

(polyester spray putty)

Напыляемая полиэфирная шпатлевка

ХАРАТЕРИСТИКИ

SPRAY PLUS – это очень простая в применении двухкомпонентная напыляемая шпатлевка с отличной адгезией к металлу, полиэфирной шпатлевке и деталям из стеклопластика. Предназначена только для стальных поверхностей, не использовать на цинковых или алюминиевых поверхностях. Перед применением все поверхности должны быть отшлифованы. Шпатлевка обладает сбалансированными тиксотропными свойствами, отлично растекается и заполняет неровности, что позволяет применять ее на больших поверхностях и легко заполнять как маленькие, так и более глубокие неровности (поры и шлифовальные риски). Spray Plus обладает отличными наполняющими свойствами и быстро отверждается благодаря высокому содержанию сухого остатка. После нанесения образуется ровная поверхность на больших площадях. Шпатлевка высыхает, образуя твердую, нелипкую и беспористую поверхность, которую легко отшлифовать (минимальное засорение абразивов).
Не следует наносить данный продукт на термопластические покрытия, акриловые материалы или грунтовочные краски.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная шпатлевка благодаря своей ультратонкой структуре предназначена, в основном, для использования в качестве наполняющего материала, применяемого поверх шпатлевок общего назначения. Ее высокие наполняющие свойства позволяют устранять поры, шлифовальные риски и другие неровности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Полиэфирная шпатлевка
- Цвет: светло-серый
- Плотность: 1.73 г/см³
- Срок хранения при 18-20°C в закрытой таре: 6 месяцев.

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen

Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de

www.carsystem.org
www.vosschemie.de

a trademark of VOSSCHEMIE

11/2010

Жидкий отвердитель
- Цвет: прозрачный
- Плотность: 1.0 г/см³
- Срок хранения при 18-20°C в закрытой таре: 6-7 месяцев.

Содержание VOC: 2004/42/IIB (b) (250)

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

Подготовка:
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Максимальная адгезия достигается на зачищенной до металла поверхности.

Не следует применять шпатлевки Spray и Spray Plus на таких поверхностях как: протравливающий грунт, эпоксидный грунт, эпоксидное покрытие. В противном случае, может произойти химическая реакция, и поверхность станет гладкой.
Совет: При использовании эпоксидных материалов рекомендуется применять эпоксидные составы на водной основе.
Необходимо предварительно выполнить тестирование.

Смешивание:
Перед использованием тщательно перемешивайте материалы. 100% по весу шпатлевки тщательно перемешайте с 3.5% по весу отвердителя. Компоненты следует тщательно перемешать, в противном случае шпатлевка будет обладать повышенной чувствительностью к влаге.

Очистка:
Непосредственно после использования, в пределах срока жизнеспособности материала, окрасочный пистолет следует очистить нитроцеллюлозным растворителем.

Время работы:
При температуре окружающей среды 18-20°C время работы с материалом от 20 до 30 минут.

Время отверждения:

Перед шлифованием подождите отверждения продукта в течение 3 - 5 часов при температуре окружающей среды прим. 20°C. Нагревание сокращает время отверждения, в то время как охлаждение - увеличивает его, т.е. время отверждения можно уменьшить при повышении температуры приблизительно следующим образом:

Температура 40°C, время отверждения: 60 минут
Температура 60°C, время отверждения: 30 минут
Температура 80°C, время отверждения: 15 минут.

Шлифование:
Из-за высокой чувствительности к воде, полиэфирную шпатлевку следует шлифовать «по-сухому». В случае шлифования «по-мокрому» следует дождаться полного испарения воды.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что получаемый результат или ответственность за этот результат, вытекающая из каких-либо отношений, не может выводиться ни из представленной письменной информации, ни из каких-либо устных консультаций, за исключением случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой неосторожности. В этом случае пользователь обязан представить нам доказательства того, что он в письменной форме и в срок проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для вынесения правильного и обнадеживающего решения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые необходимо потребовать пользователю. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE