Техническая Информация

Только для профессионального использования

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ 2К JETA 4:1

ПРОДУКТ

Грунт акриловый 4:1.
Отвердитель для грунта акрилового 1:4.
Разбавитель для акриловых продуктов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Грунт акриловый 4:1 - это двухкомпонентный продукт с высоким содержанием сухого остатка(HS), применяется как наполнитель для локального и полного ремонта кузовного элемента. Обладает высокой заполняющей способностью и быстро высыхает даже при нанесении толстым слоем, легко шлифуется. Обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Является идеальным основанием, гарантирующим превосходный внешний вид лакокрасочного покрытия.

Цвета: серый, белый, черный.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 538 [г/л] 22 сек по FORD 4 при температуре 20^{o}C.
Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Экономического Сообщества (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/3) указывает предельное значение содержания летучих фракций на уровне 540 [г/л] продукта готового к применению.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Продукт обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода, допустимо наносить на:
- основание из стали или алюминия,
- шпаклёвку полиэфирную,
- старое лакокрасочное покрытие.

Поверхность должна быть обезжирена, очищена и отшлифована.
Металлическую поверхность следует предварительно обезжирить и загрунтовать реактивным грунтом.
Старое лакокрасочное покрытие необходимо очистить от грязи, обезжирить и зашлифовать.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

НАНЕСЕНИЕ

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Назначение
Грунт перед нанесением финишного лакокрасочного покрытия. Используется как шлифуемый наполнитель и грунт.</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2">Пропорции смешивания.
Объёмные части</td></tr>
<tr><td>Грунт
Отвердитель для грунта
Разбавитель</td><td>4 части
1 часть
Макс. 25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Перед использованием тщательно перемешать.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">Вязкость распыления
22 ÷ 24 секунд, FORD 4 при температуре 20°C</td></tr>
<tr><td colspan="2">Жизнеспособность смеси
1 час при температуре 21°C</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Краскораспылитель
Сопло – 1,6÷1,9 мм,
Давление: Стандартный 3-4 бар
HVLP–согласно производителя оборудования</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Количество слоёв
2-3 слоя.

Толщина сухого покрытия =150µm</td></tr>
<tr><td></td><td>Время испарения

межслойная выжка</td><td>

5-10 минут</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">Время сушки в 20°C:
Полное высыхание: 3 часа
Время сушки в 60°C:
Готов к работе: 40 мин</td></tr>
<tr><td colspan="2">Температура менее чем 20°C значительно продлевает время высыхания</td></tr>
</table>

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

ОБРАБОТКА

После высыхания покрытие следует шлифовать:

шлифовка по сухому машинкой	наждачная бумага P320-P500
шлифовка вручную по мокрому	наждачная бумага P600-P800

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Во время работы с продуктом 2K обязательным является использование средств индивидуальной защиты. Следует защитить глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемыми.
- Очистку оборудования и инструмента следует производить непосредственно после нанесения.
- **Не следует превышать рекомендуемых доз отвердителя!**

Внимание: С целью обеспечения безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Составляющие продукта следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования тару с составляющими продукта следует немедленно закрыть!
Отвердитель следует хранить от воздействия мороза и влаги!!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Грунт акриловый 4:1 - 12 месяцев от даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке.
Отвердитель для грунта акрилового 1:4 - 9 месяцев от даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке.