Техническая Информация

Только для профессионального использования

ГРУНТ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ 2К JETA 3:1

ПРОДУКТ

Антикоррозионный изолирующий грунт 3:1.
Отвердитель для антикоррозионного изолирующего грунта 1:3
Разбавитель для акриловых продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Грунт акриловый антикоррозионный изолирующий 3:1 - это двухкомпонентный продукт, применяется как межслойный изолятор при локальном и полном ремонте кузовного элемента. Допустимо использование в системе «мокрый по мокрому» благодаря хорошей растекаемости продукта. Обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Продукт обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту.

Цвета: серый.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC для смеси = 538 [г/л] 22 сек по FORD 4 при температуре 20^{o}C.
Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Экономического Сообщества (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/3) указывает предельное значение содержания летучих фракций на уровне 540 [г/л] продукта готового к применению.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода, допустимо наносить на:



- ✓ Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- ✓ Гальваническую оцинкованную сталь.
- ✓ Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP).
- ✓ Полиэфирные и эпоксидные шпатлевки.
- ✓ Эпоксидные грунты.
- ✓ Реактивные грунты.
- ✓ Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

Поверхность должна быть обезжирена, очищена и отшлифована.
Металлическую поверхность следует предварительно обезжирить
Старое лакокрасочное покрытие необходимо очистить от грязи, обезжирить и зашлифовать.

НАНЕСЕНИЕ

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Назначение
Грунт перед нанесением поронаполнителя или финишного покрытия.
Используется как грунт – изолятор.</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2">Пропорции смешивания.
Объёмные части</td></tr>
<tr><td>Грунт
Отвердитель для грунта
Разбавитель</td><td>3 части
1 часть
Макс. 35%</td></tr>
<tr><td colspan="2">Перед использованием тщательно перемешать.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">Вязкость распыления
22 ÷ 24 секунд, FORD 4 при температуре 20°C</td></tr>
<tr><td colspan="2">Жизнеспособность смеси
1 час при температуре 21°C</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Краскораспылитель
Сопло – 1,3÷1,4 мм,
Давление: Стандартный 3-4 бар
HVLP–согласно производителя оборудования</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Количество слоёв
1 - 2 слоя.

Толщина сухого покрытия ≈20-30μm</td></tr>
<tr><td></td><td>Время испарения

межслойная выдержка</td><td>

5-10 минут</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">Время сушки в 20°C:
Полное высыхание: 3 часа
Время сушки в 60°C:
Готов к работе: 40 мин</td></tr>
<tr><td colspan="2">Температура менее чем 20°C значительно продлевает время высыхания</td></tr>
</table>

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.

Только для профессионального использования

ОБРАБОТКА

Не нуждается в шлифовке, можно непосредственно на него наносить последующие слои. В случае появления сорности рекомендуется их удалять вручную наждачной бумагой градацией P1000 через 20 ÷ 30 минут после нанесения.

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Во время работы с продуктом 2K обязательным является использование средств индивидуальной защиты. Следует защитить глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемыми.
- Очистку оборудования и инструмента следует производить непосредственно после нанесения.
- **Не следует превышать рекомендуемых доз отвердителя!**

Внимание: С целью обеспечения безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ

Составляющие продукта следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования тару с составляющими продукта следует немедленно закрыть!
Отвердитель следует хранить от воздействия мороза и влаги!!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Грунт изолирующий 3:1 - 12 месяцев от даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке.
Отвердитель для грунта изолирующего1:3 - 9 месяцев от даты изготовления в нераспечатанной заводской упаковке.