1K-ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА



- экономичен, нет отходов материала
- адгезия ко всем наружным пластмассовым деталям легковых автомобилей
- материал готов для нанесения методом распыления
- выпускается также в аэрозольной упаковке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- одноразовое нанесение методом распыления грунтовки Normex 1K-Грунт для пластика
- выдержка 10 мин/20 °C
- нанесение эластифицированных 2K-наполнителей Normex

1K-Грунт для пластика

ПРИМЕНЕНИЕ:	адгезионная грунтовка для пластиков
ПОДЛОЖКА:	– **полипропилен, полипропилен/смесь этилена, пропилена и диена, сополимеры акрилонитрила, бутадиена и стирола, стирол** – **полипропилен, полипропилен/смесь этилена, пропилена и диена, сополимеры акрилонитрила, бутадиена и стирола, стирол** – **отверждающаяся заготовка, полученная литьем под давлением, термопластичный полиуретан, усиленный, полиоксифенилен, полибутилентерефталат, эластичный ППУ, ненасыщенные полиэфиры, армированные стекловолокном**
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:	 Необходимо производить предварительную обработку!
ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:	 материал готов для нанесения методом распыления, перед нанесением хорошо взбалтывать
 Если не предписано законом, использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать. Выдержка 5-15 мин/18-22 °C перед печной или ИК-сушкой	 1,3 – 1,4 мм 2-2.5 бар 1=1– 2 микрон  1,7–1,8 мм 3–4 бар 1=1– 2 микрон  воздушная сушка 10 мин/20 °C  эластифицированные 2K-наполнителиNormex

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC)	
10 °C		0,915 г/см^3	4,9 весовых %	95,1 объемных %	867,6 г/л	

Теоретический расход/укрывистость: 17 м^2/литр при толщине сухой пленки 2 микрона

ОСНОВА: специальные полимеры

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: После работы сразу очистить разбавителем для очистки.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:

HVLP пистолет распылитель с красконаливным стаканом 1,3 мм

- Рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытного специалиста.
- Нанести один тонкий слой грунтовки Normex 1K-Грунт для пластика.
- При необходимости возможно окрашивание 2K и базовыми эмалями.

Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и информируют о нашей продукции и возможностях ее применения. Они не имеют целью гарантировать определенные свойства материалов и их пригодность для конкретной цели применения. Следует соблюдать предупреждения на этикетках. Необходимо учитывать охрану существующих прав промышленной деятельности. В рамках наших обычных условий торговли мы обеспечиваем безукоризненное качество.