GLOBAL REFINISH SISTEM

Сентябрь 2010

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ
WASH ETCH PRIMER – Chromate Free D8092

Грунт WASH ETCH PRIMER	D8092	1 / 3 литра
Реактивный растворитель	D8293	1 / 3 литра
Реактивный растворитель медленный	D833	1 / 3 литра

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

D8092 - фосфатирующий грунт, серого цвета разработан для антикоррозионной защиты стальных и алюминиевых поверхностей. D8092 – не содержит хроматов и соответствует Европейским стандартам по выбросам VOC.
D8092 - обладает великолепной адгезией и антикоррозионной защитой на новых стальных и алюминиевых поверхностях, а также обеспечивает хорошую адгезию для последующих покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

D8092 может использоваться в системе без шлифования и должен быть перегрунтован любыми 2К грунтами PPG Deltron. Непосредственно на него нельзя наносить эмали и полиэфирные шпатлевки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

	ПОВЕРХНОСТЬ	**ОБРАБОТКА**
	Сталь	P120 - P180 (по сухому)
	Гальванизированная сталь	P400 (по сухому)
	Цинк	Scotch-Brite™
	Алюминий и его сплавы	P280 - P320 (по сухому)
	Полиэфирные шпатлевки	P180 - P220 (по сухому)



Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель из ассортимента PPG. Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей PPG. Используйте липкие салфетки для удаления пыли.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



ПО ОБЪЕМУ:	1 : 1
ПО ВЕСУ:	100 : 78

ВЫБОР РАСТВОРИТЕЛЕЙ

ТЕМПЕРАТУРА	**РАСТВОРИТЕЛЬ**
До 35ºC	D8293
Выше 35ºC	D833



В условиях экстремальных температур и влажности (> 35ºC / >70%), а также на больших площадях рекомендуется использовать медленный реактивный растворитель D833.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА

	**ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРИ 20ºC**	120 часов
	После смешивания грунта с реактивным растворителем, сделайте выдержку 10 минут перед его использованием.	
	**РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО DIN 4 ПРИ 20°C**	14 – 15 секунд
	**КРАСКОРАПЫЛИТЕЛЬ**	Сопло 1,3 – 1,4 мм
	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	2 Бар (смотрите рекомендации производителя окрасочного оборудования)
	**НАНЕСЕНИЕ**	1 слой
	ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ	10 – 15 мкм
	**ВЫДЕРЖКА ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ПРИ 20°C**	15 минут
	**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУШКЕ**	Не подвергайте форсированному обдув, т.к. компоненты содержащиеся в материале должны прореагировать с поверхностью металла.
	**ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА**	Если выдержка до нанесения последующего покрытия, превысила 24 часа, то поверхность грунта необходимо матировать серым Scotch-Brite™.

VOC ИНФОРМАЦИЯ

Европейский союз ограничивает для этого продукта (продукт категории : IIB.c) максимальное содержание VOC в готовой смеси 780 гр./л. Содержание VOC в готовой к применению смеси не превышает 780 гр./л.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эти продукты, предназначены только для профессионального использования, и не могут быть использованы в других целях. Информация, изложенная в этом техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях, по этому, неукоснительное соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта. Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к : **http://www.ppg.com/PPG_MSDS**