GLOBAL REFINISH SISTEM

Сентябрь 2010

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ «DP40» D834

Эпоксидный грунт DP40	D834	1 / 3 литра
Отвердитель для эпоксидного грунта	D835	1 / 3 литра
Разбавители Deltron	D808, D807, D812	1 / 5 / 25 литров

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

DP40 - 2К универсальный эпоксидный грунт светло-серого цвета, не содержащий хроматов. Обеспечивает хорошую защиту от коррозии при нанесении на голый металл, а так же обладает великолепной адгезией ко многим поверхностям.

ПРИМЕНЕНИЕ

DP40 - рекомендован для окраски деталей с системе «мокрым по мокрому». Может использоваться как первичный грунт, с последующим нанесением наполнителя, так и в версии грунта выравнивателя, с последующим нанесением любых декоративных покрытий PPG.
Является хорошим изолятором на термопластичных (TPA) покрытиях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПОВЕРХНОСТЬ	ОБРАБОТКА
Сталь	P120 -180 (по сухому)
Гальванизированная сталь	P400 (по сухому)
Цинк	Scotch-Brite™
Алюминий и его сплавы	P280-320 (по сухому)
Полиэфирные шпатлевки	P180 - P220 (по сухому)
Армированные пластики	P320 (по сухому)

Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель из ассортимента PPG. Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей PPG.
Используйте липкие салфетки для удаления пыли.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

ПО ОБЪЕМУ:	1 : 1 : 0 – 0,5
ПО ВЕСУ:	100 : 63 : 0 – 32

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАСТВОРИТЕЛЕЙ

DP40 не рекомендуется применять при температуре ниже 15°C и влажности выше 80%.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА

	**ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРИ 20ºC**	16 часов
	**РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО DIN 4 ПРИ 20°C**	12 – 15 секунд
	**КРАСКОРАПЫЛИТЕЛЬ**	Сопло 1,3 – 1,4 мм
	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	2 Бар (смотрите рекомендации производителя окрасочного оборудования)
	**НАНЕСЕНИЕ**	1 – 2 слоя
	ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ	1 слой – 15-20 мкм 2 слоя – 20-30 мкм
	**МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА ПРИ 20ºC**	5 – 7 минут
	**ВЫДЕРЖКА ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ПРИ 20ºC**	Минимум 15 минут Максимум 4 часа
	**ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА**	Если выдержка до нанесения последующего покрытия, превысила 4 часа, то поверхность грунта необходимо матировать серым Scotch-Brite™.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эти продукты, предназначены только для профессионального использования, и не могут быть использованы в других целях. Информация, изложенная в этом техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях, по этому, неукоснительное соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта. Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к : **http://www.ppg.com/PPG_MSDS**