GLOBAL REFINISH SISTEM

Сентябрь 2010

1К АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ D8421/24/26

1К Аэрозольный грунт – светло серый	D8421	0.4 литра
1К Аэрозольный грунт – серый	D8424	0.4 литра
1К Аэрозольный грунт – темно серый	D8426	0.4 литра

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

D8421/24/26 – 1К аэрозольный грунт, разработан для нанесения на не большие участки голого металла после шлифования и для мелкого ремонта «мокрым по мокрому». D8421/24/26 может быть использован совместно со всеми лакокрасочными системами PPG (Envirobase HP,Deltron Progress UHS,Deltron BC).

ПРИМЕНЕНИЕ

Аэрозольный грунт готов к употреблению. Перед применением встряхнуть баллончик. Расстояние до поверхности при окраске: 15 -20 см. Если требуется более высокая толщина слоя, то на D8421/24/26 может быть нанесен любой 2К грунт-выравниватель PPG.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

	Перед нанесением грунта, поверхность необходимо шлифовать по сухому P220 - P320, либо матировать серым Scotch-Brite™.
	Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель из ассортимента PPG. Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей PPG. Используйте липкие салфетки для удаления пыли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА

	**ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРИ 20ºC**	Смотри срок годности на упаковке
	**НАНЕСЕНИЕ**	1 – 2 слоя
	ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ	10 – 25 мкм
	**МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА ПРИ 20°C**	3 – 5 минут
	**ВЫДЕРЖКА ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ПРИ 20°C**	минимум 10 минут максимум 1 час
	**ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА**	Если выдержка до нанесения последующего покрытия, превысила 1 час, то поверхность грунта необходимо матировать серым Scotch-Brite™.

VOC ИНФОРМАЦИЯ

Европейский союз ограничивает для этого продукта (продукт категории : IIB.e) максимальное содержание VOC в готовой смеси 840 гр.\л. Содержание VOC в готовой к применению смеси не превышает 840 гр.\л.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Эти продукты, предназначены только для профессионального использования, и не могут быть использованы в других целях. Информация, изложенная в этом техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях, по этому, неукоснительное соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта. Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом, обратитесь к : **http://www.ppg.com/PPG_MSDS**